

クリーンルーム手袋製品情報 - PUREZERO HG3 ニトリル手袋

製品群: HALYARD* PUREZERO* SMOOTH HG3 ホワイトニトリル手袋

製品コード: CLN3231XS、CLN3231SM、CLN3231MD、CLN3231LG、CLN3231XL

透過性試験 EN 16523-1:2015			劣化試験 EN 374-4:2019
化学物質	破過時間 (分)	性能レベル	劣化 (%)
NaOH、40%	>480	クラス 6	-29.3

AQL 1.0 レベル 2 GI

当社の SAFESKIN* 設備で製造

皮膚炎の可能性は低い

製品群: HALYARD* PUREZERO* HG3 ホワイトニトリル手袋

製品コード: CLN3031XS、CLN3031SM、CLN3031MD、CLN3031LG、CLN3031XL

透過性試験 EN 16523-1:2015			劣化試験 EN 374-4:2019
化学物質	透過時間 (分)	性能レベル	劣化 (%)
NaOH、40%	>480	クラス6	-12.1

AQL 1.0 レベル 2 GI

当社の SAFESKIN* 設備で製造

皮膚炎の可能性は低い

製品群: HALYARD* PUREZERO* HG3 ライトブルーニトリル手袋

製品コード: CLN9031XS、CLN9031SM、CLN9031MD、CLN9031LG、CLN9031XL

透過性試験 EN 16523-1:2015			劣化試験 EN 374-4:2019
化学物質	透過時間 (分)	性能レベル	劣化 (%)
NaOH、40%	>480	クラス6	-15.3

AQL 1.0 レベル 2 GI

当社の SAFESKIN* 設備で製造

皮膚炎の可能性は低い

製品群: HALYARD* PUREZERO* HG3 滅菌ホワイトニトリル手袋

製品コード: CLN323260, CLN323265, CLN323270, CLN323275, CLN323280, CLN323285, CLN323290, CLN323210

透過性試験 EN 16523-1:2015			劣化試験 EN 374-4:2019
化学物質	透過時間 (分)	性能レベル	劣化 (%)
NaOH、40%	>480	クラス6	-2.1

AQL 1.0 レベル 2 GI

当社の SAFESKIN* 設備で製造

皮膚炎の可能性は低い

製品群: HALYARD* PUREZERO* HG3 滅菌ライトブルーニトリル手袋

製品コード: CLN923260、CLN923265、CLN923270、CLN923275、CLN923280、CLN923285、CLN923290、CLN923210

透過性試験 EN 16523-1:2015			劣化試験 EN 374-4:2019
化学物質	透過時間 (分)	性能レベル	劣化 (%)
NaOH、40%	>480	クラス6	-69.1

AQL 1.0 レベル 2 GI

当社の SAFESKIN* 設備で製造

皮膚炎の可能性は低い

*O&M Halyard またはその関連会社の登録商標または商標です。©2021。無断転載を禁じます。